



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت

بتن گازی ژیوار غرب

تولیدکننده محصول

بلوک های بتنی سبک هوادار اتوکلاو شده (A.A.C.)



بخش مجری

فناوری بتن



مرکز تحقیقات راه، سکن و شهرسازی

## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت بتن گازی ژیوار غرب

### اطلاعات کلی

نام کارخانه / شرکت: بتن گازی ژیوار غرب

نام محصول / کالا: بلوک بتونی سبک هوادار اتوکلاو شده (A.A.C.) با نام هبلکس غرب

آدرس دفتر مرکزی:

آدرس کارخانه: سennدج، کیلومتر ۱۵ سennدج-کامیاران، روستای گزنه، جنب کشتارگاه دام

آدرس انبارها: سennدج، کیلومتر ۱۵ سennدج-کامیاران، روستای گزنه، جنب کشتارگاه دام

شماره پرونده: ۲۰۹۲۳

تاریخ اعتبار گواهینامه: از ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

تاریخ‌های بازدید: ۱۴۰۲/۰۵/۰۹، ۱۴۰۱/۱۰/۱۳، ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۱/۱۰/۰۶

نتیجه گیری: تمدید گواهینامه فنی بلامانع می‌باشد

تعداد کل صفحات: ۱۳



## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت بتن گازی زیوار غرب

### ۱- مقدمه

پیرو قرارداد شماره ۱۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ با شرکت بتن گازی زیوار غرب، جهت تمدید گواهینامه فنی برای محصول بلوک‌های بتی سبک هوادار اتوکلاو شده (A.A.C.)، نمونه‌برداری مرحله‌ای دوره اعتبار از محصولات تولیدی انجام گرفت. در این گزارش، نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی محصولات نمونه‌برداری شده در طی سه مرحله نمونه‌برداری و بازدید از خط تولید در دوره اعتبار ارائه می‌گردد.

### ۲- استانداردهای آزمایشگاهی

مشخصات بلوک‌های بتی سبک هوادار اتوکلاو شده غیریابر (A.A.C.)، نمونه‌برداری شده از تولیدات شرکت بتن گازی زیوار غرب، با الزامات استاندارد شماره ۸۵۹۳ ملی ایران مطابقت گردیده است. بر اساس معیارهای این استانداردها، ویژگی‌های جرم حجمی خشک، مقاومت فشاری و جمع‌شدگی ناشی از خشکشدن بلوک‌های بتی سبک هوادار اتوکلاو شده بررسی می‌گردد. همچنین در این گزارش نتایج اندازه‌گیری صدابندی جداگانه در برابر صدای هوایبر در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ملی ایران ۸۵۸۳-۳ و نتایج آزمون تعیین ضریب انتقال حرارت بر اساس استاندارد ASTM C1363 ارائه شده است.

### ۲-۱- جرم حجمی خشک

جرم حجمی خشک بلوک‌های بتی سبک هوادار اتوکلاو شده، بر اساس استاندارد شماره ۸۵۹۵ ملی ایران اندازه‌گیری می‌شوند.

### ۲-۲- مقاومت فشاری

مقاومت فشاری لازم برای این نوع بلوک‌ها نیز بر اساس استاندارد شماره ۸۵۹۶ ملی ایران اندازه‌گیری می‌شوند.

### ۳-۲- جمع‌شدگی ناشی از خشکشدن

میزان جمع‌شدگی خطی بلوک‌های بتی سبک هوادار اتوکلاو شده که مطابق با استاندارد شماره ۸۵۹۲ ملی ایران اندازه‌گیری می‌شوند، نباید بیشتر از ۰/۰۲ درصد باشد.

در جدول ۱-۲، ردیفهای و الزامات ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی بلوک‌ها مطابق با استاندارد شماره ۸۵۹۳ ملی ایران ذکر شده است.



مرکز تحقیقات راه، سکن و شهرسازی

## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت بتن گازی زیوار غرب

جدول ۲-۱- ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی بلوک‌های بتنی سبک هوادار اتوکلاو شده (A.A.C.)

حداکثر میانگین جمع شدگی ناشی از خشک شدن (%)	محدوده جرم حجمی (kg/m <sup>3</sup> )	جرم حجمی خشک اسمی (kg/m <sup>3</sup> )	مقاومت فشاری (N/mm <sup>2</sup> )		ردیف مقاومتی
			حداقل	میانگین	
۰/۰۲	۳۵۰-۴۵۰	۴۰۰	۲/۰	۲/۵	۲-۱.۵.ب
	۴۵۰-۵۵۰	۵۰۰			
	۴۵۰-۵۵۰	۵۰۰			
	۵۵۰-۶۵۰	۶۰۰	۴/۰	۵/۰	۴-۱.۵.ب
	۶۵۰-۷۵۰	۷۰۰			
	۷۵۰-۸۶۰	۸۰۰			
	۵۵۰-۶۵۰	۶۰۰			
	۶۵۰-۷۵۰	۷۰۰	۶/۰	۷/۵	۶-۱.۵.ب
	۷۵۰-۸۶۰	۸۰۰			

### ۳- نتایج آزمون‌ها

#### ۳-۱- نتایج آزمون‌های تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی

در جداول ۱-۳ تا ۳-۳، نتایج آزمون‌های تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی بر روی محصولات نمونه‌برداری شده طی مراحل دوره تمدید، رأیه شده است.



## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت بتن گازی زیوار غرب

### جدول ۳-۱- نتایج آزمون‌های انجام شده بر روی بلوك‌های بتونی سبک هوادار اتوکلاو شده (A.A.C.)

(نمونه برداشته شده در مرحله اول دوره تمدید از محصولات تولیدی شرکت بتن گازی زیوار غرب)

تطابق	معيار کنترل	نتیجه آزمون	ویژگی
✓	ابعاد اسمی (هواداری کمتر از ۱ میلی‌متر)	۶۰۰×۱۰۰×۴۰۰ ۶۰۰×۱۵۰×۲۰۰ ۶۰۰×۲۰۰×۲۰۰ ۶۰۰×۲۵۰×۲۰۰ ۶۰۰×۳۰۰×۲۰۰	کنترل ابعادی (ارتفاع × عرض × طول) (mm)
✓	۲-۱.۵ ب. (۳۵۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب)	۵۳۸ کیلوگرم بر مترمکعب	جرم حجمی خشک (kg/m <sup>3</sup> )
✓	۲-۱.۵ ب (حداقل ۲/۵ نیوتون بر میلی‌مترمربع)	۲/۷ نیوتون بر میلی‌مترمربع	مقاومت فشاری (میانگین) (N/mm <sup>2</sup> )
✓	۲-۱.۵ ب (حداقل ۲/۰ نیوتون بر میلی‌مترمربع)	۲/۳ نیوتون بر میلی‌مترمربع	مقاومت فشاری (حداقل) (N/mm <sup>2</sup> )
✓	کمتر از ۰/۰۲ درصد	۰/۰۱۸	حداکثر جمع‌شدگی ناشی از خشکشدن (%)
✓	عدم ترک خوردگی و بیرون‌پریدگی	بدون ترک خوردگی و بیرون‌پریدگی	وضعیت ظاهری



## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت بتن گازی ژیوار غرب

### جدول ۳-۲- نتایج آزمون‌های انجام شده بر روی بلوك‌های بتونی سبک هوا دار اتوکلاو شده (A.A.C.)

(نمونه برداشته شده در مرحله دوم دوره تمدید از محصولات تولیدی شرکت بتن گازی ژیوار غرب)

تطابق	معیار کنترل	نتیجه آزمون	ویژگی
✓	ابعاد اسمی (رواداری کمتر از ۱ میلی‌متر)	۶۰۰×۱۰۰×۲۰۰ ۶۰۰×۱۵۰×۲۰۰ ۶۰۰×۲۰۰×۲۰۰ ۶۰۰×۲۵۰×۲۰۰ ۶۰۰×۳۰۰×۲۰۰	کنترل ابعادی (ارتفاع × عرض × طول) (mm)
✓	۲-۱.۵. ب (۳۵۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب)	۵۲۹ کیلوگرم بر مترمکعب	جرم حجمی خشک (kg/m <sup>3</sup> )
✓	۲-۱.۵. ب (حداقل ۲/۵ نیوتون بر میلی‌مترمربع)	۲/۶ نیوتون بر میلی‌مترمربع	مقاومت فشاری (امیانگین) (N/mm <sup>2</sup> )
✓	۲-۱.۵. ب (حداقل ۲/۰ نیوتون بر میلی‌مترمربع)	۲/۲ نیوتون بر میلی‌مترمربع	مقاومت فشاری (حداقل) (N/mm <sup>2</sup> )
✓	کمتر از ۰/۰۲ درصد	۰/۰۱۸	حداکثر جمع شدگی ناشی از خشک شدن (%)
✓	عدم ترک خوردگی و بیرون‌پریدگی	بدون ترک خوردگی و بیرون‌پریدگی	وضعیت ظاهری



## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت بتن گازی ذیوار غرب

### جدول ۳-۳- نتایج آزمون‌های انجام شده بر روی بلوك‌های بتونی سبک هودار اتوکلاو شده (A.A.C.)

(نمونه برداری شده در مرحله سوم دوره تمدید از محصولات تولیدی شرکت بتن گازی ذیوار غرب)

تطابق	معيار کنترل	نتیجه آزمون	ویژگی
✓	ابعاد اسمی (روداری کمتر از ۱ میلی‌متر)	۶۰۰×۱۰۰×۲۰۰ ۶۰۰×۱۵۰×۲۰۰ ۶۰۰×۲۰۰×۲۰۰ ۶۰۰×۲۵۰×۲۰۰ ۶۰۰×۳۰۰×۲۰۰	کنترل ابعادی (ارتفاع × عرض × طول) (mm)
✓	۲-۱.۵.۲ ب (۳۵۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب)	۵۳۳ کیلوگرم بر مترمکعب	جرم حجمی خشک (kg/m <sup>3</sup> )
✓	۲-۱.۵.۲ ب (حداقل ۲/۵ نیوتون بر میلی‌مترمربع)	۲/۷ نیوتون بر میلی‌مترمربع	مقاومت فشاری (امیانگین) (N/mm <sup>2</sup> )
✓	۲-۱.۵.۲ ب (حداقل ۲/۰ نیوتون بر میلی‌مترمربع)	۲/۲ نیوتون بر میلی‌مترمربع	مقاومت فشاری (حداقل) (N/mm <sup>2</sup> )
✓	کمتر از ۰/۰۲ درصد	۰/۰۱۷	حداکثر جمع‌شدگی ناشی از خشک‌شدن (%)
✓	عدم ترک خوردگی و بیرون‌پریدگی	بدون ترک خوردگی و بیرون‌پریدگی	وضعیت ظاهری

### ۳-۲- آزمون اندازه‌گیری صدابندی جداکننده در برابر صدای هوابرد

نتایج اندازه‌گیری صدابندی جداکننده در برابر صدای هوابرد در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ملی ایران ۳-۴۸۶۸-۳ در جدول ۳-۴ ارائه شده است.

### ۳-۳- آزمون تعیین ضریب انتقال حرارت

نتایج آزمون تعیین ضریب انتقال حرارت بر اساس استاندارد ASTM C1363 در جدول ۳-۵ ارائه شده است.



### جدول ۳-۴- نتایج اندازه‌گیری صدابندی جداکننده در برابر صدای هوایبرد در آزمایشگاه

بر اساس استاندارد ملی ایران ۳-۸۵۶۸

تاریخ آزمایش: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درخواست کننده: شرکت بتن گازی ژیوار غرب																																						
کد نمونه: S-AC-1401-366-01	نصب کننده: شرکت بتن گازی ژیوار غرب																																						
دما: ۲۲ درجه سلسیوس	حجم اتاق منبع: ۹۸ مترمکعب																																						
رطوبت نسبی:٪ ۷۸	حجم اتاق دریافت: ۱۰۰ مترمکعب																																						
	مشخصات فرآورده: بلوک های هوادار اتوکلاو شده (AAC) با نام تجاری هبلکس غرب به ابعاد اسمی ۱۵×۲۴×۶۰ سانتیمتر و چگالی حجمی ۵۵ کیلوگرم بر مترمکعب میانگین وزن بلوک: ۱۱.۹۲ کیلوگرم																																						
مشخصات دیوار:																																							
دیوار ساخته شده با بلوک های هوادار اتوکلاو شده (AAC) با نام تجاری هبلکس غرب به ضخامت ۱۵ سانتیمتر، ۱ سانتیمتر اندازه گنج در یک طرف دیوار و ۰.۵ سانتیمتر اندازه گنج در طرف دیگر																																							
سطح دیوار: ۱۲ مترمربع ضخامت کل دیوار: ۱۷.۵ سانتیمتر چگالی سطحی تقریبی دیوار: ۱۱۳ کیلوگرم بر مترمربع																																							
<p>پس از اندک کوتای پیشنهادی یک سوم هنگامی به هر اثر</p>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>بسامد مرکزی بندهای یک سوم هنگامی به هر اثر</th> <th>مقادیر شاخص کاهش صدای دیوار (R) به دسی بل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>۱۰۰</td><td>۳۶.۸</td></tr> <tr><td>۱۲۵</td><td>۳۰.۶</td></tr> <tr><td>۱۶۰</td><td>۲۹.۸</td></tr> <tr><td>۲۰۰</td><td>۳۲.۱</td></tr> <tr><td>۲۵۰</td><td>۳۳.۱</td></tr> <tr><td>۳۱۵</td><td>۳۱.۸</td></tr> <tr><td>۴۰۰</td><td>۳۱.۲</td></tr> <tr><td>۵۰۰</td><td>۳۵.۰</td></tr> <tr><td>۶۳۰</td><td>۳۷.۸</td></tr> <tr><td>۸۰۰</td><td>۴۰.۱</td></tr> <tr><td>۱۰۰۰</td><td>۴۱.۹</td></tr> <tr><td>۱۲۵۰</td><td>۴۳.۷</td></tr> <tr><td>۱۶۰۰</td><td>۴۴.۰</td></tr> <tr><td>۲۰۰۰</td><td>۴۴.۷</td></tr> <tr><td>۲۵۰۰</td><td>۴۷.۷</td></tr> <tr><td>۳۱۵۰</td><td>۴۶.۵</td></tr> <tr><td>۴۰۰۰</td><td>۴۶.۶</td></tr> <tr><td>۵۰۰۰</td><td>۴۸.۳</td></tr> </tbody> </table>		بسامد مرکزی بندهای یک سوم هنگامی به هر اثر	مقادیر شاخص کاهش صدای دیوار (R) به دسی بل	۱۰۰	۳۶.۸	۱۲۵	۳۰.۶	۱۶۰	۲۹.۸	۲۰۰	۳۲.۱	۲۵۰	۳۳.۱	۳۱۵	۳۱.۸	۴۰۰	۳۱.۲	۵۰۰	۳۵.۰	۶۳۰	۳۷.۸	۸۰۰	۴۰.۱	۱۰۰۰	۴۱.۹	۱۲۵۰	۴۳.۷	۱۶۰۰	۴۴.۰	۲۰۰۰	۴۴.۷	۲۵۰۰	۴۷.۷	۳۱۵۰	۴۶.۵	۴۰۰۰	۴۶.۶	۵۰۰۰	۴۸.۳
بسامد مرکزی بندهای یک سوم هنگامی به هر اثر	مقادیر شاخص کاهش صدای دیوار (R) به دسی بل																																						
۱۰۰	۳۶.۸																																						
۱۲۵	۳۰.۶																																						
۱۶۰	۲۹.۸																																						
۲۰۰	۳۲.۱																																						
۲۵۰	۳۳.۱																																						
۳۱۵	۳۱.۸																																						
۴۰۰	۳۱.۲																																						
۵۰۰	۳۵.۰																																						
۶۳۰	۳۷.۸																																						
۸۰۰	۴۰.۱																																						
۱۰۰۰	۴۱.۹																																						
۱۲۵۰	۴۳.۷																																						
۱۶۰۰	۴۴.۰																																						
۲۰۰۰	۴۴.۷																																						
۲۵۰۰	۴۷.۷																																						
۳۱۵۰	۴۶.۵																																						
۴۰۰۰	۴۶.۶																																						
۵۰۰۰	۴۸.۳																																						
<b>شاخص کاهش صدای وزن یافته به دسی بل بر اساس استاندارد ملی ایران ۱-۸۸۳۴:</b> $R_w(C;C_{tr}) = 40 - (-16 - 3) dB$																																							



مرکز تحقیقات راه، سکن و شهرسازی

## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت بتن گازی ژیوار غرب

بر اساس نتایج به دست آمده از اندازه گیری های آزمایشگاهی، صدابندی هوابرد (شاخص کاهش صدای وزن یافته، RW) دیوار ساخته شده با بلوک های هوادار اتوکلاو شده (AAC) با نام تجاری هبلکس غرب تولید شرکت بتن گازی ژیوار غرب به ضخامت ۱۵ سانتیمتر و چگالی حجمی ۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، ۱ سانتیمتر انود گچ در یک سمت و ۱/۵ سانتیمتر انود گچ در طرف دیگر، به ضخامت کل ۱۷/۵ سانتیمتر، ۴۰ دسی بل می باشد، که براساس ضوابط مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان برای کاربری های زیر قابل قبول است:

- دیوار جداکننده فضاهای تشخیصی و درمانگاه های تخصصی از فضاهای همانند در مراکز بهداشتی درمانی

- دیوار جداکننده رستوران ها و کافه ها از فضاهای مجاور

و در صورتی که جایگزین انود فعلی، یک طرف دیوار، انود سیمان با همین ضخامت ها اجرا گردد، برای کاربری های زیر قابل قبول است:

- پوسته خارجی اتاق های اداری، دفاتر تجاری، سالن بانک ها و سایت های کامپیوتر، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، بازار چه ها و مراکز تجاری سرپوشیده

- پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی در هتل ها<sup>۱</sup>، مراکز بهداشتی درمانی<sup>۲</sup> و ساختمان های اداری / حرفه ای و کسبی / تجاری<sup>۳</sup>

- پوسته خارجی سرویس بهداشتی عمومی، آشپزخانه عمومی - صنعتی و رختشوی خانه

<sup>۱</sup> فضاهای بسته عمومی مانند سالن انتظار (لابی)، راهرو، راه پله

<sup>۲</sup> فضاهای بسته عمومی مانند پذیرش، ورودی، راه پله و راهروهای عمومی، خدمات و داروخانه

<sup>۳</sup> فضاهای بسته عمومی مانند سرسرای ورودی، راهرو، راه پله



## گزارش نهایی گواهینامه فنی

### جدول ۳-۵- نتایج تعیین ضریب انتقال حرارت

تاریخ تأیید مالی: گواهی نامه بخش بتن	آزمون درخواستی: تعیین ضریب انتقال حرارت	نام نمونه: بلوک بتنی همگن
تاریخ انجام آزمون: 1401/02/24	استاندارد و روش آزمون: ASTM C 1363	نام مشتری: شرکت ژیوار غرب

شرح نمونه‌های مورد آزمون: بلوک بتنی همگن به ابعاد  $60*20*15 \text{ cm}$

**خلاصه روش آزمون:** آزمون روی دیوار به ابعاد  $30 \times 30 \text{ cm}$  ساخته شده با بلوک‌های شرکت ژیوار غرب با ضخامت ۱۵ سانتیمتر، با دستگاه محفظه گرم محفوظ انجام شد. سمت گرم دیوار با ضخامت تقریباً ۶ میلی‌متر اندازد گچ و سمت سرد دیوار با ضخامت تقریباً ۸ میلی‌متر اندازد سیمان شد. سنسورهای دما روی سطح گرم و سرد نمونه نصب شدند. به تعادل رسیدن دستگاه ۳ روز به طول انجامید.

بدین وسیله گواهی می‌شود که آزمایش/ آزمایش‌های درخواستی بر روی نمونه / نمونه‌ها مطابق با روش آزمون ذکر شده انجام و نتایج زیر حاصل شد:

نتایج آزمون:

۱۲,۵	دماهی متوسط (°C)
۰,۶۲۵	مقاومت حرارتی نمونه با اندازه $(\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W})$
۰,۶۰۳	مقاومت حرارتی نمونه بدون اندازه $(\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W})$

با توجه به نتایج به دست آمده، مقاومت حرارتی دیوار فوق،  $(\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}) = 0,603$  است. با درنظر گرفتن مقادیر حداقل تعیین شده در روش تجویزی مبحث ۱۹ (ویرایش ۹۹)، لازم است یک لایه عایق حرارتی تکمیلی برای جوابگویی به انتظارات فصل ۴ مبحث ۱۹ در نظر گرفته شود. در غیر این صورت طراحی باید لزوماً با استفاده از یکی از روش‌های موازن‌های یا نیاز انرژی یا کارایی انرژی انجام شود. در این صورت، نیاز یا عدم نیاز به عایق حرارتی تکمیلی برای دیوار بستگی به گروه ساختمان، مقاومت‌های حرارتی دیگر عناصر ساختمانی (سقف، کف، بازشوها و...) و همچنین دیگر ویژگی‌های ساختمان خواهد داشت.

### ۴- نتایج بازدید از خط تولید

در جداول ۱-۴ تا ۴-۱، نتایج بازدید از خط تولید محصولات نمونه‌برداری شده طی مراحل دوره اعتبار، ارائه شده است.



## گزارش نهایی گواهینامه فنی

### جدول ۴-۱- وضعیت نگهداری مواد اولیه

توضیحات	رد	تأیید	وضعیت نگهداری مواد اولیه
		+	روش نگهداری سیمان و آهک
		+	زمان نگهداری سیمان
		+	سرپوشیده بودن محل نگهداری
		+	عایق بودن سیلوی آهک، سیلیس و سیمان از نظر رطوبت و تهویه مناسب
		+	وجود دستگاههای اندازه‌گیری دما و رطوبت
		+	سرپوشیده بودن محل نگهداری
		+	نبودن در معرض تغییرات رطوبت شدید
		+	کنترل کیفیت سیلیس
		+	آیا آزمون‌های کنترل کیفی بر روی سیمان و آهک ورودی به کارخانه با تواتر صحیح انجام می‌شود؟
		+	آیا آزمون‌های دوره‌ای بر روی مواد اولیه اثبات شده صورت می‌گیرد؟
		+	در صورتیکه آزمایشات کنترل کیفی بر روی سیمان انجام نمی‌شود، آیا سیمان خریداری شده دارای مهر استاندارد و یا گواهی کیفیت هستند؟

### جدول ۴-۲- وضعیت خط تولید

توضیحات	رد	تأیید	وضعیت خط تولید
		+	کالibrاسیون تجهیزات اندازه‌گیری و توزین
		+	وجود مدارک تولید و فرایندهای رخ داده در خط
		+	وضعیت ظاهری و کیفیت تجهیزات خط
		+	وضعیت پالت‌های فلزی قالب
		+	انجام عملیات کنترل کیفی روی محصول در حین تولید
		+	نمونه برداری در حین تولید با تواتر صحیح
		+	انجام عملیات کنترل کیفی روی محصول پس از خروج از خط تولید
		+	آیا روند فعالیتهای لازم در صورت عدم انطباق محصول با مشخصات استاندارد معلوم است؟
		+	نشانه‌گذاری کامل انجام می‌گیرد؟
		+	خط تولید به تجهیزات اینمنی کامل مجهز است؟
		+	کنترل طرح مخلوط صورت می‌گیرد؟
		+	کنترل مراحل ساخت شامل مخلوط کردن ریختن و قالب گیری صحیح صورت می‌گیرد؟
		+	کنترل پیش‌گرمایش و عمل آوری اتوکلاو صورت می‌گیرد؟



مرکز تحقیقات راه، سکن و شهرسازی

شرکت بتن گازی زیوار غرب

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

## گزارش نهایی گواهینامه فنی

### جدول ۴-۳- وضعیت نگهداری و تحويل محصول نهایی

توضیحات	رد	تأیید	وضعیت انبار نگهداری محصول نهایی
		+	سرپوشیده بودن محل
		+	بودن در معرض جریان شدید باد، گرد و غبار، ریزش باران
		+	مجهز بودن به تأسیسات گرمایشی فصول سرد برای جلوگیری از بیخ زدن
		+	نگهداری روی پالت های فلزی یا چوبی، عدم امکان سقوط
		+	نشانه گذاری صحیح انجام می شود؟
		+	حمل محصول چهت تحويل به مشتری صحیح انجام می شود؟
		+	نحوه نگهداری محصول برای مشتری معلوم است؟

### جدول ۴-۴- وضعیت آزمایشگاه کنترل کیفیت

توضیحات	رد	تأیید	وضعیت آزمایشگاه کنترل کیفی
		+	مناسب بودن فضای آزمایشگاه
		+	وجود شرایط دمایی کنترل شده
		+	بایگانی استاد و مدارک آزمون آزمونهای
		+	وجود پرسنل ماهر در آزمایشگاه با تحصیلات مرتبط
		+	حضور مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت
			دستگاههای تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آهک و سیلیس
			دستگاههای تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان
		+	دستگاهها و ملحقات تعیین رطوبت
		+	آون حرارتی و رطوبتی
		+	دستگاه تعیین مقاومت فشاری
		+	انواع کولیس، دستگاه و ملحقات تعیین جمع شدگی
		+	انواع ترازو و ملحقات تعیین وزن مخصوص خشک
		+	آزمایشگاه به تجهیزات ایمنی کامل مجهز است؟
		+	وجود مستندات مربوط به آزمونها

یادآوری ۱: کلیه تجهیزات باید دارای برچسب کالیبراسیون معتبر باشند.

یادآوری ۲: آخرین نتایج و دوره‌های انجام آزمون‌های ذکر شده در جدول باید بررسی شود.

یادآوری ۳: مستندات مربوط به نتایج آزمون‌ها حداقل به مدت ۵ سال و آزمونهای پس از انجام آزمون، حداقل به مدت ۲ ماه باید نگهداری شوند.



مرکز تحقیقات راه، سکن و شهرسازی

## گزارش نهایی گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-CT01-10101/F

شرکت بتن گازی ژیوار غرب

### ۵- نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج بازدید و آزمون‌های انجام شده در مرحله دوره اعتبار گواهینامه فنی، محصول بلوک‌های بتُنی سبک هوادار اتوکلاو شده (A.A.C.), تولیدی شرکت بتن گازی ژیوار غرب، با الزامات استاندارد شماره ۸۵۹۳ ملی ایران انطباق دارد. بر این اساس تمدید گواهینامه فنی محصول مذکور بالامانع می‌باشد.

همچنین در این مرحله، نتایج اندازه‌گیری صدابندی جداکننده در برابر صدای هوایبرد در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ملی ایران ۸۵۶۸-۳ و نتایج آزمون تعیین ضریب انتقال حرارت بر اساس استاندارد ASTM C1363 ارائه شده است.